

## Kimyasal ve Fiziksel Yapısı

Yapısı	SiO2	Na2O K	CaO	Al2O3	B2O3	MgO	Özgül Ağırlık	Sertlik (Knoop-KHN)	Ergime Noktası	Hassasiyet
Soda- Lime(Kristal Cam)	67.00	16	7.00	5	3.00	2	2.5	465	695	G100-200-500-1000
Borosilicate	81.00	4	-	2	13.00	-	2.23	418	820	G28-40-100
Siyah Cam	69.70	15.2	3.40	-	1.30	-	2.55	405	650	G28-40-100

Çap Ölçü Aralığı	Yapısı	Max. Çalışma Sıcaklığı	Normal Isılarda C	En Yüksek Çalışma Sıcaklığı	Termal Strese Karşı Direnci
1,00 mm./ 100 mm.	Soda-Lime (Kristal Cam)		110	460	17
Arası mm.ve Inch	Borosilicate		230	490	53
Ölçülerin Tümü	Siyah Cam		110	380	18

