

Kimyasal ve Fiziksel Yapısı

Malzeme Cinsi	Özgül Ağırlık	Kritik Çekme Dayanımı	Sıkıştırma Dayanımı	Elastikiyet Modülü	Sertlik
TUNGSTEN CARBIDE (ELMAS)	14.97	2600 Nm.	6870 Em.6870	830 GNm.	90,5/91,5

Kimyasal Bileşeni	Hassasiyet	Çap Ölçü Aralığı	Renk
WC 94% Co 6% (ISO K20)	G3 G5 G10 G16 G20	2,00 mm./ 100 mm. Arası mm.ve Inch Ölçülerin tümü	Metalik

